













### Technical Datasheet

<b>Описание</b>	<b>VALUE-PRO® 2К грунт-наполнитель, VP330-1610/1650/1670</b> , быстросохнущий грунт, белого, серого и темно-серого цвета. Может быть использован как в качестве грунта-наполнителя, так и грунта-выравнивателя.				
<b>Материалы</b>	Грунт:	VP330-1610 <i>Value-Pro</i> 2К Грунт-наполнитель белый VP330-1650 <i>Value-Pro</i> 2К Грунт-наполнитель серый			
	Отвердитель:	VP330-1670 <i>Value-Pro</i> 2К Грунт-наполнитель темно-серый VP315-3729 <i>Value-Pro</i> MS Быстрый отвердитель (до 18°C) VP315-3730 <i>Value-Pro</i> MS Стандартный отвердитель (18 – 25°C)			
	Разбавитель:	VP315-3731 <i>Value-Pro</i> MS Медленный отвердитель (25 – 35°C) VP830-2220 <i>Value-Pro</i> Быстрый разбавитель (15 – 25°C) VP830-2230 <i>Value-Pro</i> Стандартный разбавитель (20 – 30°C) VP830-2240 <i>Value-Pro</i> Медленный разбавитель (25 – 35°C)			
<b>Подготовка поверхности</b>		Тщательно обезжирить поверхность до и после шлифования		Голый металл: P120-P180 Старые покрытия: P240-P320 Шпатлевка: P120-P180	
<b>Пропорции смешивания</b>	 <i>Value-Pro</i> 2К Грунт-наполнитель VP330-1610/1650/1670 <i>Value-Pro</i> MS Отвердители VP315-3729/3730/3731 <i>Value-Pro</i> Разбавители VP830-2220/2230/2240  Время жизни при 20°C		По объему		
			Наполнитель	Выравниватель	Мокрым-по-мокрому
		5	5	5	
		1	1	1	
		0,5	1	2,5	
		30 мин.	45-60 мин.	75 мин	
<b>Краско-распылитель</b>		Конвенциональный/ HVLP	Сопло 1,5 – 1,8 мм  Рабочее давление: смотрите рекомендации производителя краскопульта		
<b>Нанесение</b>		Наполнитель  3-4 слоя (150-250 мкм толщина сухой пленки)	Выравниватель  2-4 слоя (75-150 мкм толщина сухой пленки)	Мокрым-по-мокрому  1-2 слоя (25-45 мкм толщина сухой пленки)	
<b>Межслойная сушка</b>		5-10 мин. при 20°C			
<b>Сушка</b>		20°C	<b>Наполнитель</b> 4-6 часов до готовности к шлифованию	<b>Выравниватель</b> 4-6 часов до готовности к шлифованию	<b>Мокрым-по-мокрому</b> 20-30 минут перед нанесением эмали
		60°C	20-30 мин.		-
		ИК	Выдержка 5 минут, сушка 10-20 мин. в зависимости от типа ИК оборудования		-
<b>Шлифование</b>	<b>Данный грунт должен быть отшлифован перед нанесением следующего покрытия</b>				
				Шлифование по-сухому – P400-P500 Шлифование по-мокрому – P800-P1000	
<b>Внимание:</b>	Проводите очистку оборудования сразу после нанесения с использованием разбавителя <i>Value-Pro</i> или любого другого подходящего разбавителя. Утилизацию отходов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями местного законодательства				
<b>VOC Информация</b>	Европейский союз ограничивает для этого материала (продукт категории: IIB.c) содержание VOC (ЛОС) в готовой смеси 540г/литр. Содержание VOC (ЛОС) в готовой к применению смеси не превышает 540 г/л.				

Настоящие материалы предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего. Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала (MSDS). Торговая марка VALUE-PRO® и логотип VALUE-PRO® принадлежат PPG Industries Ohio, Inc. © 2013 PPG Industries. Все права защищены.

ООО «Авто-Кар»  
140408, МО, г. Коломна,  
пр-д Станкостроителей, д.17  
Тел.: 8 (496) 613-64-54,  
8 (496) 613-61-57, (495) 508-57-73  
www.value-pro.ru