





Описание	VALUE-PRO® Epoxy Primer, VP330-1200, шлифуемый, эпоксидный грунт-наполнитель. Великолепная адгезия к большинству подложек, легко шлифуется.		
Материалы	Грунт:	VP330-1200 Value-Pro Эпоксидный грунт	
	Отвердитель:	VP315-3200 Value-Pro отвердитель для VP330-1200	
	Разбавитель:	VP830-2220 Value-Pro MS Разбавитель быстрый (15 – 25°C) VP830-2230 Value-Pro MS Разбавитель стандарт (20 – 30°C) VP830-2240 Value-Pro MS Разбавитель медленный (25 – 35°C)	
Подложки	Голый металл: сталь, гальванизированная сталь, цинк и алюминий Оригинальные грунты автопроизводителей Старые покрытия в хорошем состоянии		
Использование	Готовые базовые краски/Primer и акриловые Эмали можно наносить на VP330-1200 после сушки и шлифовки.		
Подготовка подложки		Тщательно очистить до и после шлифовки	 Голый металл: хорошо протереть Старые покрытия: машинная шлифовка P180-P220
Смешивание		Value-Pro Грунт VP330-1200 Value-Pro Отвердитель VP315-3120 Value-Pro MS Разбавитель VP830-2220/2230/2240	По объему: 3 части 1 часть 0.6 – 0.9 частей
	Важно: хорошо перемешать грунт и отвердитель, до однородности, Перед добавлением разбавителя. После добавления разбавителя, хорошо перемешать снова. Перед нанесением выдержать 10 минут. Время жизни: 3 часа при 20°C. Примечание: материал не образует гель. Следует позаботиться не использовать этот продукт после 3 часов после смешивания.		
Нанесение		Конвенциональный: 1.3 – 1.6мм, давление 40 – 45psi (2.8 – 3.1 bar) HVLP: 1.3 – 1.6мм, рабочее давление – смотри рекомендации производителя	
Слои		2 слоя максимум (60 - 80 микрон толщина сухой пленки)	
Выдержка		10 минут между слоями при 20°C, или до полной матовости	
Сушка		Выдержка 10 минут перед сушкой, или до полной матовости. Сушить при температуре металла 60°C в течение 30 минут. ИК - 10 – 15 минут, макс. температура панели 80°C Перед шлифовкой дождаться полного охлаждения. Важно: Воздушная сушка 16 часов при 20°C.	
Внимание: Проводите очистку оборудования сразу после нанесения с использованием разбавителя Value-Pro или любого другого подходящего разбавителя. Утилизацию отходов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями местного законодательства.			
VOC Информация Европейский союз ограничивает для этого материала (продукт категории: II B.c) содержание VOC (ЛОС) в готовой смеси 540г/литр. Содержание VOC (ЛОС) в готовой к применению смеси не превышает 540 г/л.			

Настоящие материалы предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего. Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала (MSDS). Торговая марка VALUE-PRO® и логотип VALUE-PRO® принадлежат PPG Industries Ohio, Inc. © 2013 PPG Industries. Все права защищены.

ООО «Авто-Кар»,
140408, МО, г. Коломна,
пр-д Станкостроителей, д.17
Тел.: 8 (496) 613-64-54
8(496) 613-61-57, 8(495) 508-57-73
www.value-pro.ru