






Technical Datasheet

Описание	VALUE-PRO® HS Лак, VP390-4010 , 2-х компонентный акрил-уретановый лак с высоким сухим остатком для всех типов ремонта.		
Материалы	Лак:	VP390-4010 <i>Value-Pro</i> HS Лак	
	Отвердители:	VP315-3709 <i>Value-Pro</i> HS Быстрый отвердитель	(до 20°C)
		VP315-3710 <i>Value-Pro</i> HS Стандартный отвердитель	(до 25°C)
		VP315-3711 <i>Value-Pro</i> HS Медленный отвердитель	(25 – 35°C)
Подготовка поверхности	Смотрите техническую информацию по нанесению базовых эмалей. Внимание: Максимально допустимое время выдержки эмали перед нанесением лака VP390-4010 составляет 24 часа. Если вы планируете нанести лак по истечении этого времени, тщательно заматируйте поверхность и нанесите свежий слой базовой эмали. Перед нанесением лака протрите поверхность базовой эмали липкой салфеткой		
Пропорции смешивания 	<i>Value-Pro</i> HS Лак VP390-4010 <i>Value-Pro</i> HS Отвердители VP315-3709/3710/3711		По объему: 2 части 1 часть 3 - 4 часа
Краско-распылитель 	Конвенциональный:	Сопло 1,2 – 1,4 мм / Рабочее давление 3.5 бар (50 psi)	
	HVLP:	Сопло 1,2 – 1,4 мм /Рабочее давление – смотрите рекомендации производителя	
Нанесение 	2 слоя (50 – 60 мкм толщина покрытия)		
Межслойная сушка 	5 – 10 мин. при 20°C		
Сушка 	20°C	«От пыли»: Монтажная прочность Оклейка Полировка:	40-75 мин. 5 - 6 часов 10 - 12 часов 16 часов (в течение ночи)
	Принудительная:	50°C Полировка	25 - 30 мин. 2 часа после полного остывания
Внимание:	Проводите очистку оборудования сразу после нанесения с использованием разбавителя <i>Value-Pro</i> или любого другого подходящего разбавителя. Утилизацию отходов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями местного законодательства.		

Настоящие материалы предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего. Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала (MSDS). Торговая марка VALUE-PRO® и логотип VALUE-PRO® принадлежат PPG Industries Ohio, Inc. © 2013 PPG Industries. Все права защищены

ООО «Авто-Кар»,
140408, МО, г. Коломна,
пр-д Станкостроителей, д.17
Тел.: 8 (496) 613-64-54
8(496) 613-61-57, 8(495) 508-57-73
www.value-pro.ru