






### Technical Datasheet

<b>Описание</b>	VALUE-PRO® Экспресс-лак, VP390-4020, 2-х компонентный быстросохнущий лак, предназначенный для проведения ремонта в условиях низкой температуры воздуха.		
<b>Материалы</b>	Лак:	VP390-4020 Value-Pro Экспресс-лак	
	Отвердители:	VP315-3720 Value-Pro Отвердитель для экспресс-лака (15 - 25°C)	
<b>Подготовка поверхности</b>	Смотрите техническую информацию по нанесению базовых эмалей. Внимание: Максимально допустимое время выдержки эмали перед нанесением лака VP390-4020 составляет 24 часа.  Если вы планируете нанести лак по истечении этого времени, тщательно заматируйте поверхность и нанесите 1 средний слой базовой эмали. Перед нанесением лака протрите поверхность базовой эмали липкой салфеткой		
<b>Пропорции смешивания</b> 	VP390-4020 Value-Pro Экспресс-лак VP315-3720 Value-Pro Отвердитель для экспресс-лака  Время жизни:		По объему:  2 части 1 часть  2 – 2,5 часа
<b>Краско-распылитель</b> 	Конвенциональный:	Сопло 1,3 – 1,4 мм / Рабочее давление 40-45 psi (2,7-3,1 бар)	
	HVLP:	Сопло 1,3 – 1,4 мм, рабочее давление 25-30 psi (1,7-1,8 бар)	
<b>Нанесение</b> 	2-3 слоя (50 – 60 мкм толщина сухой пленки)		
<b>Межслойная сушка</b> 	3 – 5 мин. при 20°C		
<b>Сушка</b> 	20°C	«От пыли»: Монтажная прочность Оклейка Полировка/в эксплуатацию:	20-30 мин. 2 - 3 часа 2 – 3 часа 2 часа/4-6 часов
	Принудительная:	40°C Полировка	20 мин. после полного остывания
<b>Внимание:</b>	Проводите очистку оборудования сразу после нанесения с использованием разбавителя Value-Pro или любого другого подходящего разбавителя. Утилизацию отходов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями местного законодательства		