


Техническая информация

Описание		VALUE-PRO® Премьер Лак, VP390-4025 , 2-х компонентный, быстросохнущий, со средним сухим остатком (MS) акрил-уретановый лак для мелких и средних ремонтов.				
Материалы	Лак:	VP390-4025 <i>Value-Pro</i> MS Премьер Лак				
	Отвердители:	VP315-3725 <i>Value-Pro</i> MS Премьер отвердитель VP315-3729 <i>Value-Pro</i> MS отвердитель быстрый (до 25°C) VP315-3730 <i>Value-Pro</i> MS отвердитель стандарт (20-35 °C) VP315-3731 <i>Value-Pro</i> MS отвердитель медленный (выше 35 °C)				
	Разбавители:	VP830-2220 <i>Value-Pro</i> MS разбавитель быстрый (15 - 25°C) VP830-2230 <i>Value-Pro</i> MS разбавитель стандарт (20 - 30°C) VP830-2240 <i>Value-Pro</i> MS разбавитель медленный (25 - 35°C)				
Подготовка поверхности		Смотрите техническую информацию по нанесению базовых эмалей. Внимание: Максимально допустимое время выдержки эмали перед нанесением лака VP390-4025 составляет 24 часа. Если вы планируете нанести лак по истечении этого времени, тщательно заматируйте поверхность и нанесите свежий слой базовой эмали. Перед нанесением лака протрите поверхность базовой эмали липкой салфеткой. VP390-4025 <i>Value-Pro</i> MS Премьер Лак не рекомендуется для нанесения на водоразбавляемые базовые покрытия.				
Пропорции смешивания 	Value-Pro MS Премьер Лак VP390-4025		По объему:			
	Value-Pro MS Премьер отвердитель VP315-3725		2 части	2 части		
	Value-Pro MS отвердитель VP315-3729/3730/3731		1 часть			
	Value-Pro MS разбавитель VP830-2220/2230/2240			1 часть		
	Время жизни:		0,3 – 0,6*	0,3 – 0,6*		
		6 - 8 часов	2 - 4 часа			
	Краско-распылитель Конвенциональный:	Сопло 1,2 – 1,4 мм / Рабочее давление – смотрите рекомендации производителя оборудования				
	Нанесение 2 слоя (45 – 55 мкм толщина сухой пленки)	0,3 – 0,6* *при высоких температурах используйте 0,9 части <i>Value-Pro</i> разбавителя или сопло 1,4				
	Межслойная выдержка 5 – 10 мин. при 20°C					
	Сушка					
	Сушка	при 20°C	при 20°C	при 20°C	при 60°C	
		От пыли	Монтаж	Полировка	Сушка	Полировка
	Отвердитель					
	VP315-3729 (быстрый)	10-20 мин	2 ч	8 ч	20 мин	После полного охлаждения
	VP315-3730/3731 (стандарт/медленный)	30-60 мин	3 ч	12 ч	30 мин	После полного охлаждения
VP315-3725	20 мин	4 ч	20 ч (ночь)	30 мин	Через 1 ч после охлаждения	
Внимание: Проводите очистку оборудования сразу после нанесения с использованием <i>Value-Pro</i> MS разбавителя или любого другого подходящего разбавителя. Утилизацию отходов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями местного законодательства						

Настоящие материалы предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего. Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала (MSDS).
 Торговая марка VALUE-PRO® и логотип VALUE-PRO® принадлежат PPG Industries Ohio, Inc. © 2013 PPG Industries.
 Все права защищены.

ООО «Авто-Кар»,
 140408, МО, г. Коломна
 пр-д Станкостроителей, д. 17
 Тел.: 8 (496) 613-64-54
 8(496)613-61-57, 8(495)508-57-73
www.value-pro.ru