




Saunalakk

Лак для бани

- ✓ Глубоко впитывается
- ✓ Защищает древесину от высоких температур
- ✓ Оберегает поверхность от влаги и загрязнений



| Описание | |
|-------------------------------|---|
| Свойства | <p>Акрилатный водоразбавимый термостойкий лак для саун.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Прекрасно впитывается в поверхность, не изменяя внешнего вида древесины. ✓ Быстро высыхает, образуя полуматовое покрытие без выраженной пленки. ✓ Создает надежный барьер, защищая деревянные поверхности от загрязнений и разбухания. ✓ Обеспечивает гигиеничность банных ритуалов – поверхности устойчивы к частому мытью и легко очищаются благодаря содержанию воска. ✓ Стойкость к высоким температурам (до 1100 С) обеспечивает долгую сохранность обработанных поверхностей. ✓ Защищает от возникновения синевы и плесени. ✓ Не нарушает естественного «дыхания» древесины. ✓ Помогает создать в бане и сауне атмосферу уюта и умиротворения. ✓ Не токсичен, без запаха, не изменяет характерный банный аромат древесины. <p>Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа е) 130 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте <130 г/л</p> <p>Блеск:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полуматовый (около 20) по EN 13 300. • полуматовый (около 20) по ISO 2813. |
| Назначение | Для защиты стен и потолков, оконных рам, дверей, плинтусов в помещениях с повышенной влажностью (банные и моечные помещения, парилки раздевалки, гаражи, подвалы, кессоны). Не рекомендуется для обработки полка, банных скамеек и полов. |
| Типы поверхностей под окраску | Деревянные, древесноволокнистые и бетонные поверхности. |
| Стандарты качества | <ul style="list-style-type: none"> ✓ EN 13 300 – стандарты классификации параметров укрывистости, степени блеска, устойчивости к мокрому истиранию для водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений. ✓ ISO 11 998, ISO 2813 – методики измерений параметров блеска и износостойкости. ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом ISO 9001. |

| Технические характеристики | |
|---------------------------------------|--|
| Подготовка поверхности перед окраской | Поверхность должна быть очищена от грязи, жира и пыли. С ранее лакированных поверхностей удалить старое отслаивающееся покрытие. Шероховатые слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать поднявшиеся деревянные волокна, пыль тщательно удалить. |
| Нанесение | Перед применением лак тщательно перемешать. Наносить мягкой кистью или лаковым валиком вдоль волокон дерева в два слоя (в парильных помещениях - в один). Второй слой наносить не ранее, чем через 2 ... 3 часа после нанесения первого. Перед нанесением второго слоя поверхность рекомендуем слегка отшлифовать. При необходимости лак можно разбавить водой (не более 5%). |
| Уход за окрашенной поверхностью | Окончательную износостойкость покрытие приобретает примерно через 4 недели - в течение этого времени обращайтесь с поверхностью осторожно, пока она не приобретет окончательную твердость и износостойкость. При необходимости поверхность можно подвергать легкой очистке мягкой губкой или тряпкой приблизительно через 2 суток после нанесения. Для мытья окрашенной поверхности рекомендуем использовать воду, нейтральные и средней щелочности моющие средства (pH до 9). Не использовать органические растворители, абразивные чистящие средства, а также жесткие губки и щетки. |
| Цвет | Белый, после высыхания прозрачный. |
| Расход | 10-14 м ² /л. |
| Разбавитель/растворитель | Вода. |
| Время высыхания | От пыли - 0,5 часа, для нанесения второго слоя - 2 ... 3 часа при 20°C и относительной влажности воздуха 50%. При снижении температуры и увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается. |
| Рабочие инструменты | Валик, кисть. |
| Очистка инструментов | По окончании работ промыть водой с мылом. |
| Состав | Акрилатная дисперсия, воск, функциональные добавки, вода. |
| Информация | |
| Морозостойкость | Не является. |
| Гарантийный срок хранения | 3 года. |
| Условия хранения | Хранить в неповрежденной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. |
| Меры предосторожности |  <p>Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Содержит 4,5-дихлор-2-октил-2Н-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергическую реакцию. Держать в месте, недоступном для детей. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта, или маркировочный знак.</p> |
| Утилизация | Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду.. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы краски утилизировать в соответствии с местным законодательством. |
| Плотность | 1 кг/л. |
| Объем/масса | 0,95 л – 2,4 л |