



Technical Datasheet



Описание	VALUE-PRO® UHS Clearcoat, VP390-4050 это современный лак с высоким содержанием сухого остатка и с низким содержанием летучих органических соединений. UHS Лак 4050 применяется для окраски отдельных элементов, а также для полной окраски автомобиля.		
Материалы	Лак:	VP390-4050 Value-Pro UHS Лак	
	Отвердитель:	VP315-3749 Value-Pro UHS Отвердитель экспрес (18°C)	VP315-3750 Value-Pro UHS Отвердитель быстрый (от 18 до 22°C)
		VP315-3751 Value-Pro UHS Отвердитель стандарт (от 18 до 30°C)	
Подготовка поверхности	Максимально допустимое время выдержки эмали перед нанесением лака VP390-4050 UHS составляет 24 часа. Если вы планируете нанести лак по истечении этого времени, тщательно заматируйте поверхность и нанесите свежий слой базовой эмали. Перед нанесением лака протрите поверхность базовой эмали липкой салфеткой.		
Смешивание		Value-Pro UHS Лак VP390-4050 Value-Pro UHS Отвердитель VP315-37xx	По объему: 2 части 1 часть Время жизни готовой смеси: 1 - 2 часа
Краскопульт		Стандартный:	Сопло 1,3 – 1,4 мм / Рабочее давление 50 psi (3.5 бар)
		HVLP:	Сопло 1,3 – 1,4 мм, рабочее давление – смотрите рекомендации производителя.
Coats		2 слоя Нанесите 1 легкий и 1 полный слой (50 – 60 микрон)	
Flash Time		5 – 10 минут между слоями при 20°C	
Drying		Воздушная сушка при 20°C:	На отлип: Монтажная прочность Оклейка Полировка:
		Принудительная сушка:	40-75 минут 6-8 часов 12-16 часов 16-20 часов
		60°C с отвердителем VP315-3749 С отвердителями VP315-3750/3751	20 минут 30 минут после остывания
		Полировка:	
Внимание: Проводите очистку оборудования сразу после нанесения с использованием разбавителя Value-Pro или любого другого подходящего разбавителя. Утилизацию отходов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями местного законодательства.			
VOC ИНФОРМАЦИЯ Европейский союз ограничивает для этого продукта (продукт категории: IIB.с) максимальное содержание VOC в готовой смеси 420 гр./л. Содержание VOC в готовой к применению смеси не превышает 420 гр./л.			

Настоящие материалы предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего. Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала (MSDS). Торговая марка VALUE-PRO® и логотип VALUE-PRO® принадлежат PPG Industries Ohio, Inc. © 2013 PPG Industries. Все права защищены

ООО «Авто-Кар»,
140408, МО, г. Коломна,
пр-д Станкостроителей, д.17
Тел.: 8 (496) 613-64-54,
8(495) 508-57-73
www.value-pro.ru