










Описание	VALUE-PRO® 2K Epoxy Primer, VP330-1235 , двухкомпонентный грунт светло-серого цвета, не содержащий хроматов. Обеспечивает отличную защиту от коррозии при нанесении на голый металл. VP330-1235 может быть использован в качестве первичного грунта и грунта-наполнителя мокрый-по-мокрому.		
Продукт	Грунт:	VP330-1235 VALUE-PRO 2К Эпоксидный грунт	
	Отвердитель:	VP315-3235 VALUE-PRO Отвердитель для эпоксидного грунта	
Поверхность	Голый металл: сталь, гальванизированная сталь, цинк и алюминий. Заводской катафорезный грунт, старые покрытия в хорошем состоянии, полиэфирные шпатлёвки, термопластичные покрытия.		
Последующие покрытия	Нанести грунт наполнитель VALUE-PRO. Финишные покрытия базовые и акриловые эмали могут быть нанесены непосредственно на грунт VP330-1235.		
Подготовка поверхности	 Тщательно обезжирьте поверхность до и после шлифования.	 Голый металл: P120-P180 Алюминий: P220-P240 Шпатлёвка: P120-P220 Старые покрытия: P220 – P320	
Пропорция смешивания	VALUE-PRO Эпоксидный грунт VP330-1235 VALUE-PRO Отвердитель VP315-3235	По объему: 1 часть 1 часть	По весу: 100 грамм 63,5 грамм
	Жизнеспособность готовой смеси: 16 часов при 20°C. Вязкость 15 сек. (DIN4 / 20°C)		
Краскопульт	 Конвенциональный HVLP	Сопло 1.3 – 1.6 мм, давление воздуха (2.8 – 3.1 бар) Сопло 1.3 – 1.6 мм, давление воздуха согласно рекомендации производителя краскопульты	
Нанесение	 1 - 2 слоя (толщина сухой пленки грунта 15 – 35 микрон)		
Выдержка	 5-10 минут между слоями при температуре 20°C от 15 минут до 4 часов перед нанесением последующего покрытия при температуре 20°C		
Сушка	 В течении 30 минут при температуре металла 60°C. Инфракрасная сушка: 10 – 15 минут, максимальная температура на детали 80°C		
Примечания к процессу. Промойте краскопульт сразу после окраски, используя растворитель Value-Pro или другой подходящий растворитель. Утилизируйте отходы в соответствии с требованиями местного законодательства.			

Настоящие материалы предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего. Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала (MSDS). Торговая марка VALUE-PRO® и логотип VALUE-PRO® принадлежат PPG Industries Ohio, Inc. © 2013 PPG Industries. Все права защищены.

ООО «Авто-Кар»,
 140408, МО, г. Коломна,
 пр-д Станкостроителей, д.17
 Тел.: 8 (496) 613-64-54
 8(496) 613-61-57, 8(495) 508-57-73
www.value-pro.ru