



РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ  
РЕМОНТНОЙ ОКРАСКИ НОВОЙ ДЕТАЛИ МЕТОДОМ  
МОКРЫМ ПО МОКРОМУ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛКМ VALUE PRO



**VP**



# Бренд VALUE PRO





Для расчета использовалось новое крыло от  
автомобиля ВАЗ 2109





Для нанесения эпоксидного грунта м+м и лаков применялся краскопульт SATA JET 4000 B RP 1.3





Для нанесения базовой эмали VP300-B001 применялся краскопульт SATA JET 4000 В HVLP 1.3





## Нанесение первичного эпоксидного грунта Value Pro VP330-1235 1:1 (1 слой на всю панель)



На панель израсходовали - 75гр готовой смеси.  
Толщина сухого покрытия с учетом покрытия тест панели – 13-14 мкм.



Для окраски применялась базовая эмаль VP300-B001  
1-0.8 (2 слоя)



На панель израсходовали – 95гр. готовой смеси.



## Применение лака UHS VP390-4050 2:1 в 1.5 слоя



На панель израсходовали – 97гр. Готовой смеси. Толщина покрытия составила 55мкм. (с учетом толщины покрытия тест панели)  
На аналогичную окраску с применением лака HS VP330-4010 потребовалось – 116гр. При толщине 45-50мкм.



Таблица среднего расхода материалов из расчета  
ремонтной окраски новой панели переднего крыла  
ВАЗ 2109



Таблица среднего расхода материалов из расчета ремонтной окраски новой панели переднего крыла ВАЗ 2109

ЛКМ Value Pro		
Материал	Количество слоев	Готовая смесь г.
Универсальный обезжириватель VP829-2390	-	20
Эпоксидный грунт 1:1 VP330-1235	1	75
Базовая эмаль (1:0,8) VP300-B001	2	95
HS лак VP390-4010 (2:1)	2	116
UHS лак VP390-4050 (2:1)	1.5	97



Таблица среднего расхода ЛКМ Value Pro из расчета окраски (мокрым по мокрому) панели переднего крыла ВАЗ 2109



Таблица среднего расхода ЛКМ Value Pro из расчета окраски (мокрым по мокрому) панели переднего крыла ВАЗ 2109

Материал	Количество слоев	Готовая смесь г.	Цена
Универсальный обезжириватель VP829-2390	-	20	7,65р
Эпоксидный грунт 1:1 VP330-1235	1	75	81р
Базовая эмаль (1:0,8) VP300-B001	2	95	73р
HS лак VP390-4010 (2:1)	2	116	102,5р
<b>Итоговая цена с лаком HS</b>			<b>264р</b>
<b>Итоговая цена с лаком UHS</b>	1,5	97	<b>278,7р</b>

Стоимость смеси материалов в рублях по средней розничной стоимости.