

Система сертификации ГОСТ Р
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«Автономная некоммерческая организация
Сертификационный центр»
«ЯрТЕСТ лакокрасочной продукции и тары»
(Аттестат аккредитации № РОСС. RU. 0001. 21ТБ07 от 28 октября 2011 г.)

150044, г. Ярославль, проспект Октября, 87,
Факс(4852) 73-96-77, телефон (4852) 73-69-84, 370-100 доб.381 E-mail: okulikova@yarli.ru
Расчетный счет 40703810902910000001 в ОАО "АЛЬФА-БАНК г. Москва ,
к.с. 30101810200000000593, БИК 044525593, ИНН 7602025421, КПП 760201001, ОКПО 49406699,
ОКОНХ 19800, 95630, 72200

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по ускоренным климатическим испытаниям

В испытательном центре АНО СЦ «ЯрТЕСТ ЛКП и тары» проведены испытания комплексного лакокрасочного покрытия:

- Грунтовка ЯрЛИ ПЛ-0307 ТУ 2312-332-21743165-2002 (1 слой, 5-7 мкм)
- Эмаль ЯрЛИ ПЛ-1415 различных цветов ТУ 2312-063-21743165-2005 (1 слой, 18-23 мкм)

Подложка – алюминиевый сплав марки АМг2 по ГОСТ 13726-97.

Цель испытаний

Определение устойчивости защитных и декоративных свойств лакокрасочного покрытия в условиях эксплуатации открытой промышленной атмосферы умеренно-холодного климата и установление гарантированного срока службы в заданных условиях эксплуатации.

Ускоренные климатические испытания проведены в соответствии с ГОСТ 9.401 по методу 6, имитирующему воздействие совокупности климатических факторов открытой промышленной атмосферы умеренно-холодного климата УХЛ1.

Оценку состояния покрытий в процессе ускоренных испытаний проводили по ГОСТ 9.407 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида».

В результате установлено, что прогнозируемый срок службы лакокрасочного покрытия на основе эмали ЯрЛИ ПЛ-1415 различных цветов по грунтовке ЯрЛИ ПЛ-0307 в условиях эксплуатации открытой промышленной атмосферы умеренно-холодного климата составляет не менее 20 лет.

(Отчет по испытаниям № 1458 А -68 от 2 октября 2012 г.).

Руководитель ИЦ
АНО СЦ «ЯрТЕСТ ЛКП и тары»



Куликова О.А.